

PercoTop®

CS160 Putty Шпаклівка

Властивості

- PercoTop® CS160 Putty - це високоякісна шпаклівка на основі ненасичених поліефірних смол.
- Вона має дуже однородні заповнюючі властивості та демонструє відмінну здатність до шліфування, також після ІЧ сушіння.

Продукт

CS160 PercoTop® Putty

Активатори

CS760 Стандартний червоний активатор шпаклівки PercoTop® Activator Putty Standard Red

CS763 Повільний синій активатор шпаклівки PercoTop®

Колір

- Бежевий

Основа

- Голий сталевий і алюмінієвий листи.
- Оцинкована сталь.
- Очищена и відшліфована UP-GF (не містить антиадгезивів).
- Затверділі двокомпонентні ґрунтовки і ґрунти.
- Відшліфоване старе фінішне покриття.

Підготовка поверхні

Підготовка поверхні

- Основа повинна бути очищена від будь-яких забруднень.
- Через різноманіття металевих сплавів та виробничих процесів рекомендується проводити попереднє випробування на адгезію. Дивіться специфікацію "Металеві основи - обробка перед нанесенням покриття".
 - Усунути всі сліди адгезії.
 - Відшліфувати
 - Перед нанесенням шпаклівки очистити з допомогою очищувача CS410

Застереження до застосування



- Не застосовуйте поверх протравної ґрунтовки чи однокомпонентних ґрунтовок
- Не застосовуйте поверх термопластичних смол.
- Можуть бути використані з наступними ґрунтовками: PercoTop® 2K HS Primer 040, PercoTop® CS381 2K Epoxy Primer, PercoTop® 2K VHS Power Primer 4000.

Значення ЛОС в стані готовності до використання (Директива EC 1999/13/EC)

- < 250 г/л 100:3 за вагою з CS760.

Тільки для професійного використання!

Підготовка продукту

	Співвідношення змішування CS160 CS760/CS763	Вага
		100 2-3
	Життєздатність при 20 °C 2-4 хвилини	
Примітки		Щоб уникнути витоку, використовуйте рекомендовану кількість активатора.
Температура реакції		Не менше 5 °C.

Сушіння

Повітряне сушіння при 20 °C	20-30 хвилин
ІЧ сушіння	Середня хвиля: 5 хвилин Коротка хвиля: 3 хвилини (при 50% потужності).

Здатність до перефарбування

Здатність до шліфування	Після завершення часу сушіння, згаданого вище.	
	В якості наповнюючої шпаклівки: Попереднє шліфування: Фінальне шліфування: В якості фінальної шпаклівки: Попереднє шліфування: Фінальне шліфування:	Механічне P80. Механічне P120-P140. Механічне P120, вологе шліфування P180. Механічне P280, вологе шліфування P320-P360.
Здатність до перефарбування	Покривати лише даним продуктом. Обробіть необроблені та покриті шпаклівкою місця ґрунтовками PercoTop® і PercoHyd®. Повторно покрийте ґрунтами PercoTop® і PercoHyd®.	

Примітки

Умови зберігання	• Дивіться етикетку на оригінальній банці
Термін зберігання	• 24 місяці з дати виготовлення
Відповідає вимогам	ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

Безпека

Перед використанням ознайомтесь з технічним паспортом продукту.

Дотримуйтесь попереджувальних приміток, що відображаються на контейнері.

Інформація

Надана тут інформація відповідає нашим знанням з даної теми на дату її опублікування. Ця інформація може підлягати перегляду у випадку, коли з'являються нові знання та досвід. Надані дані потрапляють у нормальний діапазон властивостей продукту і стосуються тільки конкретного призначеного матеріалу; ці дані можуть бути недійсними для такого матеріалу, який використовується у поєднанні з будь-якими іншими матеріалами або добавками або в будь-якому процесі, якщо тільки не вказано інше. Наведені дані не повинні використовуватися для встановлення меж специфікацій або для використання окремо як основи для проектування; вони не призначені для заміни будь-яких випробувань, які можуть знадобитися, щоб визначити придатність конкретного матеріалу для конкретних цілей. Оскільки компанія Axalta не може передбачити всі зміни в реальних умовах кінцевого використання, компанія не надає жодних гарантій і не несе відповідальності за будь-яке використання цієї інформації. Ніщо в цій публікації не повинно розглядатися як ліцензія на діяльність або рекомендація щодо порушення будь-яких патентних прав.

Цей технічний паспорт замінює всі попередні випуски.

Авторське право © 2014, Axalta Coating Systems, LLC та всіх філій. Всі права захищені. Логотип Axalta, Axalta™, Axalta Coating Systems™, а також всі продукти, позначені як™ або®, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії Axalta Coating Systems, LLC та її філій. Торгові марки Axalta не можуть використовуватися у зв'язку з будь-яким продуктом або послугою, які не є продуктом або послугою компанії Axalta.

