

# 635R

# CHROMATE FREE ETCHING PRIMER



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Бесхроматная двухкомпонентная травящая грунтовка 635R одобрена ведущими автопроизводителями. Может перекрываться двухкомпонентными выравнивателями Cromax.

**Грунтовка, одобренная автопроизводителями**

## СВОЙСТВА

- 01** Рекомендуется в качестве первичной грунтовки в системах высшего качества: первичная грунтовка/наполнитель/отделочное покрытие Cromax.
- 02** Может перекрываться двухкомпонентными наполнителями Cromax.
- 03** Отличная устойчивость к коррозии.
- 04** Имеет превосходные травящие свойства и обеспечивает отличную адгезию на всех черных металлах и легких сплавах.


## 635R

# CHROMATE FREE ETCHING PRIMER


### Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Голая сталь зашлифованная и очищенная.  
Оцинкованная сталь или алюминий, зашлифованные и очищенные  
Заводской катафорезный грунт (e-coat), зашлифованный и очищенный  
Участки зашпатлеванные 2К полиэфирными материалами, окончательно зашлифованные и очищенные.  
Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные



M-6148

	Стандартная версия	
	Объём	Вес
<b>635R</b>	1	100
<b>636R</b>	1	89




Жизнеспособность при 20°C: 8 ч



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
<b>Соответствующий</b>	1.3 - 1.4 mm	1.8 - 2 бар	давление на входе
<b>HVLP</b>	1.3 - 1.5 mm	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя




1 - 2 слоя

с промежуточной межслойной выдержкой: 5 мин - 10 мин  
окончательная выдержка: 30 мин



	<b>636R</b>
<b>20 °C</b>	30 мин



2К Грунт-наполнитель

Соответствует VOC

2004/42/IIВ(с)(780) 780: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория IIВ(с)) составляет 780 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 780 г/л..

## 635R


# CHROMATE FREE ETCHING PRIMER

## Продукты


635R Chromate Free Etching Primer

636R Etching Activator Thinner


## Набор материалов



Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Программное обеспечение Chromaweb или в соответствующей технической документации



DIN 4: 16 - 18 при 20°C



8 - 10 µm



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

## Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- Не перекрывать полиэфирными, эпоксидными или водорастворимыми материалами.
- Используйте только пластиковые банки, или металлические с защитным покрытием.
- Максимальное время до перекраски - 48 часов.
- Непригоден для нанесения на термопластичные покрытия.
- Не использовать при влажности воздуха >80%.
- Плотнo закрывать банки с активатором сразу после использования, т.к. активаторы реагируют с влагой из окружающего воздуха и теряют отверждающую способность.



## 635R

# CHROMATE FREE ETCHING PRIMER

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.