

759R UNIVERSAL POLYESTER PUTTY



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Бежевая двухкомпонентная универсальная полиэфирная шпатлевка 759R, соответствующая требованиям по эмиссии VOC, применяется как заполняющая или финишная шпатлевка. Предназначена для использования на голом металле, алюминии, оцинкованной стали, полиэфирных стеклопластиках, а также на отвердевших заводских отделочных покрытиях и грунтовках Cromax.

Универсальная полиэфирная шпатлевка

СВОЙСТВА

- 01 Отличная гибкость.
- 02 Тонкая однородная структура.
- 03 Высокая толщина сухой пленки.
- 04 Отличная адгезия к голой стали и другим подложкам.
- 05 Легко шлифуется, обеспечивая гладкую поверхность без образования пор.
- 06 Обеспечивает легкое наполнение без провисания.


759R

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Голая сталь зашлифованная и очищенная.
Оцинкованная сталь, или алюминий, зашлифованные и очищенные
Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные
Участки зашпатлеванные 2К полиэфирными материалами, окончательно зашлифованные и очищенные.
Полиэфирный стеклопластик, без разделительной смазки, зашлифованный и очищенный.
Полностью отвердевшие 2К Грунт-наполнитель или 2К эпоксидные грунты-Грунт-наполнитель, очищенные и отшлифованные



	5-25°C		25-35°C	
	Вес	Вес	Вес	Вес
759R / 759Rc	100	100	100	100
762R / BPO RED / 764R	1 - 2	1	-	-
BPO BLUE	-	-	-	1 - 2



Жизнеспособность при 20°C: 5 мин - 8 мин



Нанести тонким слоем сразу после смешивания, избегать подмешивания воздуха.



	762R / BPO RED / 764R	BPO BLUE
20 °C	15 мин - 30 мин	-
25 - 35 °C	-	15 мин - 30 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения
1/2 мощности: 2 - 3 мин



Грубая шлифовка P80 - P120
Финальная шлифовка P180 - P240



Жидкая шпатлевка (кроме гальванизированной стали)
Первичная грунтовка
Грунт- выравнитель
Выравнитель
Если необходима тонкая Шпатлевка, тот же материал может быть нанесен повторно.

Соответствует
VOC

2004/42/ИВ(b)(250) 150: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория ИВ(b)) составляет 250 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 150 г/л..

759R

UNIVERSAL POLYESTER PUTTY

Продукты

759R Universal Polyester Putty

762R Activator for Polyester

BPO Hardener Paste Blue

BPO Hardener Paste Red



После использования промыть подходящим моющим раствором

Примечания

- Не добавлять большее количество отвердителя, чем рекомендовано, во избежание просачивания пероксида и проявления обесцвеченных пятен.
- Не наносить поверх однокомпонентных грунтовок, травящих грунтовок и термопластичных отделочных покрытий.
- Мокрая шлифовка не допускается.
- Температура при которой возможна химическая реакция - не ниже +5°C.
- Шпатлевка 759Rc Universal Polyester Putty и отвердитель 764R Polyester Putty Activator выпускаются в упаковке под диспенсер 767R.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.