

799R VOC SPRAY PUTTY



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентная жидкая шпатлевка 799R серо-бежевого цвета, соответствующая эмиссии VOC, поставляется в комплекте с пероксидным отвердителем. Рекомендуется для использования на голой стали и полиэфирных стеклопластикеах.

СВОЙСТВА

- 01 Повышает производительность производства.
- 02 Имеет тонкую однородную структуру.
- 03 Простое нанесение и прекрасная сопротивляемость подтекам.
- 04 Обеспечивает высокую толщину сухой пленки.
- 05 Легко шлифуется, обеспечивая гладкую поверхность.
- 06 Быстрая сушка.
- 07 Возможность ИК-сушки.


799R

VOC SPRAY PUTTY

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Участки зашпатлеванные 2К полиэфирными материалами, окончательно зашлифованные и очищенные.

Полиэфирный стеклопластик, без разделительной смазки, зашлифованный и очищенный.

Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные

Полностью отвержденные 2К Грунты-выравниватели или двухкомпонентный эпоксидный

Грунт-Наполнитель зашлифованный и очищенный

Заводской катафорезный грунт (e-coat), зашлифованный и очищенный

Сталь, гальванизированная сталь и легкие сплавы, очищенные и обезжиренные, покрытые первичной грунтовкой и грунтом - наполнителем.



	Объем	Вес
799R	100	100
791R	5	3.6



Жизнеспособность при 20°C: 20 мин



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Соответствующий	2 - 2.5 mm	2 - 3 бар	давление на входе

смотри рекомендации производителя



1 - 5 слоя

без промежуточной выдержки
перед ускоренной сушкой: 5 мин - 10 мин



	791R
20 °C	2 ч
60 - 65 °C	30 мин - 35 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения
1/2 мощности: 10 - 12 мин



Грубая шлифовка: P120 - P220
Финальная шлифовка: P240 - P360



Первичная грунтовка
Грунт- выравниватель
Выравниватель

Соответствует
VOC

2004/42/II(b)(250) 250: Ограничение Евросоюза по данному продукту (категория II(b)) составляет 250 г. летучих органических соединений (VOC) на 1 литр готового к нанесению материала. Содержание летучих органических соединений (VOC) в данном продукте в готовом к нанесению виде не превышает 250 г/л..


799R

VOC SPRAY PUTTY

Продукты

799R VOC Spray Putty

791R Spray Putty Activator



500 - 600 μm возможно создание пленки толщиной до 1000 μm



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Не наносить поверх однокомпонентных грунтовок, травящих грунтовок и термопластичных отделочных покрытий.
- Мокрая шлифовка не допускается.
- Полиэфирные материалы имеют ограниченный срок годности. Храните в прохладном месте, использование в течении 12 месяцев обеспечивает наилучшие результаты.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.