

# CENTARI® 500

## 2K ENAMEL



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентная эмаль Centari 500 предназначена для всех видов ремонта - от небольших участков до полной окраски. Эмаль Centari 500 позволяет приготавливать в том числе и одностадийные металлики.

Универсальные органорастворимые покрытия / 2К эмали со средним содержанием сухого остатка  
Надежные, проверенные временем отделочные покрытия со средним содержанием сухого остатка

### СВОЙСТВА

- 01 Обеспечивает отличный внешний вид покрытия и высокий глянец.
- 02 Очень хорошая укрывистость и низкий расход материала.


## CENTARI® 500

## 2K ENAMEL

### Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Поверхности должны быть тщательно очищены и отшлифованы перед нанесением.  
Грунт-наполнитель или Грунт-наполнитель, зашлифованный и очищенный  
Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные  
Грунт-наполнитель или Грунт-наполнитель, не отшлифованный, в нешлифуемом варианте  
Ремонтные участки должны быть зашлифованы P500-P600 (шлифмашиной) или P800-P1000 (вручную)



M-6149

	Стандартный	Внутренние поверхности
<b>C500</b>	2	2
<b>125S</b>	1	1
<b>AK321</b>	0.5	-
<b>421R*</b>	-	0.5

421R рекомендуется для окраски внутренних поверхностей и для точечного ремонта



Жизнеспособность при 20°C: 4 ч - 6 ч



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
<b>Соответствующий</b>	1.3 - 1.4 mm	1.8 - 2.2 бар	давление на входе
<b>HVLP</b>	1.3 - 1.5 mm	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя



2 слоя

промежуточная и окончательная выдержка: 10 мин



	125S
<b>20 °C</b>	6 ч
<b>60 - 65 °C</b>	30 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения  
1/2 мощности: 5 мин  
Полная мощность: 15 - 20 мин

Соответствует VOC

Данная смесь не соответствует требованиям по VOC


## CENTARI® 500

## 2K ENAMEL

### Приготовление материала - Нанесение стандартная толщина сухой пленки



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Поверхности должны быть тщательно очищены и отшлифованы перед нанесением.  
Грунт-наполнитель или Грунт-наполнитель, зашлифованный и очищенный  
Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные  
Грунт-наполнитель или Грунт-наполнитель, не отшлифованный, в нешлифуемом варианте  
Ремонтные участки должны быть зашлифованы P500-P600 (шлифмашиной) или P800-P1000 (вручную)



M-6152

	Мелкий и средний ремонт	Стандартный
<b>C500</b>	3	3
<b>256S</b>	1	-
<b>AK260</b>	-	1
<b>AK360 / 421R*</b>	0.6	0.6

421R рекомендуется для окраски внутренних поверхностей и для точечного ремонта



Жизнеспособность при 20°C: 2 ч



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
<b>Соответствующий</b>	1.3 - 1.4 mm	1.8 - 2.2 бар	давление на входе
<b>HVLP</b>	1.3 - 1.5 mm	0.7 - 0 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя



2 слоя

промежуточная и окончательная выдержка: 10 мин



	256S	AK260
<b>20 °C</b>	2 ч	6 ч
<b>60 - 65 °C</b>	20 мин	30 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения  
1/2 мощности: 5 мин  
Полная мощность: 15 - 20 мин

Соответствует VOC

Данная смесь не соответствует требованиям по VOC

## CENTARI® 500

## 2K ENAMEL

### Продукты


AMx Centari® MasterTint®  
AMxx Centari® MasterTint®

AK100 Centari® 500 2K Binder


125S Standard Activator  
256S Activator Fast  
AK260 High Solids Activator

421R Varispeed  
AK321 Centari® 500 2K Thinner  
AK360 Centari® 500 High Solids Thinner


### Набор материалов




Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Программное обеспечение Chromaweb или в соответствующей технической документации



DIN 4: 15 - 22 при 20°C



40 - 60 µm  
50 - 70 µm Высокая толщина сухой пленки



Centari® 500 2K Enamel может быть перекрыт в течение 24 часов, с легким шлифованием



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

### Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Компоненты Centari MasterTints должны быть тщательно перемешаны перед приготовлением, цвета Centari должны быть тщательно перемешаны непосредственно после приготовления
- Плотно закрывать банки с активатором сразу после использования, т.к. активаторы реагируют с влагой из окружающего воздуха и теряют отверждающую способность.
- Для получения гибких покрытий, добавить 10% эластификатора 805R в неразбавленный материал. Затем добавить активатор и растворитель, пропорции смешивания при этом не изменяются.
- Пропорции смешивания для гибких систем указаны в таблицах смешивания материалов, в программе Chromaweb.



Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.